

Product naam		Productielocatie	
Handzaam Pinta		Beek	
Een mengsel van Löss-klei-soorten vormt de basis. Dit mengsel is uitermate geschikt voor de productie van handzorggevelstenen. Het steenoppervlak is bedekt met een grove besanding. Door het smoren van de gevelsteen wordt een grijs-blauwe kleur bekomen.			
Kleur			
Geen smachrijving(*)			
[*] Deze gevelsteen is geen standaardproduct en is enkel beschikbaar op aanvraag			
Formaat			
Vormmethode		Handzaam	
WF: 200 x 90 x 50 mm DF: 214 x 98 x 66 mm HF: 228 x 90 x 43 mm		Keuzegang is telwerk kunnen deze gemiddelde maten licht afwijken.	
Essentiële eigenschappen - EN771-1			
 0620-CPB-53104			
Muurselencategorie	S2		
Maatspreidingscategorie	R1		
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		
Gemiddelde druksterkte	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	Leedrecht op het markeerbare vlak	
Gemiddelde druksterkte	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	Leedrecht op het markeerbare vlak	
Vormstabiel	NPD		
Hechtsterkte metaalwerk	$0,15 \text{ N/mm}^2$	Tabelwaarde vlg EN998-2, Annex C	
Hechtsterkte ijzerwerk	$0,30 \text{ N/mm}^2$	Tabelwaarde vlg EN998-2, Annex C	
Brandreactie	A1	Klasse	
Vrijwillige wateropname	$\leq 1,7\% \text{ m}^3/\text{m}^2$		
Dampdoorlatbaarheid	50/100		
Nette droge volumieke massa	$1850 \text{ kg/m}^3 \text{ (D1)}$		
Brute droge volumieke massa	$1700 \text{ kg/m}^3 \text{ (D1)}$		
Equivalente warmtegeleidbaarheid	$\leq 0,51 \text{ W/m.K}$	Tabelwaarde vlg EN 1245, Annex A 50%	
Verstijfbaar waterstand	F2		
Gevoelige stoffen	NE, BSG	Volgens Annex ZA 3	
Overige kenmerken			
Initiële wateropvoeding - niet-gelimpregneerde baksteen	$1,5 - 4,0 \text{ kg/m}^2 \text{ min (D1)}$	Volgens EN771-1:2001 - 5.3.8	
Initiële wateropvoeding - gelimpregneerde baksteen*	NPD	Volgens EN771-1:2001 - 5.3.8	
Eq. warmtegeleidbaarheid 10, droog steen (90,90)	NPD		
Eq. warmtegeleidbaarheid 10, droog steen (lambda L)	NPD		
Eq. warmtegeleidbaarheid 10, droog steen (lambda U)	NPD		
    			
Opslag & Verwerking		Verzagen	
<ul style="list-style-type: none"> - Plaats metaalbakstenen op een vlakke ondergrond en bedek ze af - Open de bakstenen baksteenpakketten - Volg de Vandersanden reinigingsvoorschriften 		Verzagen met elektrisch gereedschap tenzij anderszins. Dit moet uit uitsluitend van betonnen oppervlakten die geschikt kunnen zijn voor de gereedschap. Het baksteen die daarbij wordt uitlozen, wordt aangeraden uit te maken (NPD) te dragen.	
<small>*Het gelimpregneerde baksteen zijn enkel de afgeschuimde gelimpregneerde. Gelimpregneerde producten worden op de verpakking aangegeven d.m.v. een "C" tekenen op de verpakking. Verder of het een gelimpregneerde of niet-gelimpregneerde gereedschap gaat, te weten de inhoud van de af de afgevoerde 100 liter water op de afgevoerde.</small>			